






SINSIAM METAL CENTER (1984) LTD.,PART.
www.sinsiamgroup.co.th



Galvanize Iron



- Galvanize Iron Sheet
- Galvanize Iron in Coil
- Prepainted Galvanized Steel Sheet



SINSIAM METAL CENTER



สังกะสีแผ่น (Galvanize Iron Sheet)

ความหนา (Thickness) (มม.) (mm.)	เบอร์ (No.) (#)	ขนาด (Size) (กว้างXยาว) (WidthXLength)	น้ำหนัก (Weight) (กก./แผ่น) (Kg./Pcs.)	น้ำหนักสังกะสี ที่เคลือบชั้นคุณภาพ Z-STD	น้ำหนักสังกะสี ที่เคลือบชั้นระบุ NORM (กรัม) (g.)	ราคา (Price)
0.19		3'X6'	2.80	Z12	183g	
0.19		3'X8'	3.70	Z12	183g	
0.20		3'X6'	2.90	Z12	183g	
0.20		3'X8'	3.90	Z12	183g	
0.23	#32	3'X8'	4.40	Z12	183g	
0.25		3'X8'	4.80	Z12	183g	
0.27		3'X8'	5.10	Z12	183g	
0.29	#30	3'X8'	5.50	Z12	183g	
0.30	#30	3'X8'	5.70	Z12	183g	
0.35	#28	3'X8'	6.70	Z18	244g	
0.35	#28	4'X8'	8.90	Z18	244g	
0.40	#27	3'X8'	7.60	Z18	244g	
0.40	#27	4'X8'	10.10	Z18	244g	
0.45	#26	3'X8'	8.40	Z18	244g	
0.45	#26	4'X8'	11.20	Z18	244g	
0.50	#25	3'X8'	9.30	Z18	244g	
0.50	#25	4'X8'	12.40	Z18	244g	
0.55	#24	3'X8'	10.30	Z22	305g	
0.55	#24	4'X8'	13.70	Z22	305g	
0.60	#23	4'X8'	14.90	Z22	305g	
0.70	#22	3'X8'	13.10	Z22	305g	
0.70	#22	4'X8'	17.50	Z22	305g	
0.80	#21	4'X8'	19.60	Z22	305g	
0.90	#20	4'X8'	21.90	Z22	305g	
1.00	#19	3'X8'	18.20	Z22	305g	
1.00	#19	4'X8'	24.20	Z22	305g	
1.10	#18	4'X8'	26.80	Z27	381g	
1.20	#18	4'X8'	39.10	Z27	381g	
1.40	#17	4'X8'	33.80	Z27	381g	
1.50	#16	4'X8'	36.10	Z27	381g	
1.50	#16	4'X8'	46.70	Z27	381g	
1.60	#16	4'X8'	38.50	Z27	381g	
2.00	#14	4'X8'	49.80	Z27		
3.00	#11	4'X8'	74.80	Z27		

หมายเหตุ : มาตรฐาน JIS G 3302-1991
น้ำหนักต่อแผ่น เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งน้ำหนักจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย



สังกะสีม้วน (Galvanize Iron in Coil)

ความหนา(Thickness) (มม.) (mm.)	ความกว้าง (Width) (ฟุต) (Feet)	น้ำหนักสังกะสีที่เคลือบชั้นคุณภาพ Z-STD	น้ำหนักสังกะสีที่เคลือบชั้นระบุ NORM (กรัม) (g.)	ราคา (Price)
0.19	3'	Z12	183g	
0.20	3'	Z12	183g	
0.23	3'	Z12	183g	
0.25	3'	Z12	183g	
0.27	3'	Z12	183g	
0.29	3'	Z12	183g	
0.30	3'	Z12	183g	
0.30	4'	Z12	183g	
0.35	3'	Z18	244g	
0.35	4'	Z18	244g	
0.40	3'	Z18	244g	
0.40	4'	Z18	244g	
0.45	3'	Z18	244g	
0.45	4'	Z18	244g	
0.50	3'	Z18	244g	
0.50	4'	Z18	244g	
0.55	3'	Z22	305g	
0.55	4'	Z22	305g	
0.60	4'	Z22	305g	
0.70	4'	Z22	305g	
0.80	4'	Z22	305g	
0.90	4'	Z22	305g	
1.00	3'	Z22	305g	
1.00	4'	Z22	305g	
1.10	4'	Z27	381g	
1.20	4'	Z27	381g	
1.40	4'	Z27	381g	
1.50	4'	Z27	381g	
1.60	4'	Z27	381g	
2.00	4'	Z27		
3.00	4'	Z27		

หมายเหตุ : มาตรฐาน JIS G 3302-1991